

Artikel-Nr.:

Modellname:

506800-1

PATRIOT® Fireproof PRO lange Stulpe

**Design & Konstruktion:**

**Beschreibung:**

Der PATRIOT® Fireproof PRO ist geeignet für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff) sowie Bergung, Rettung und technische Hilfeleistung im Sinne der DIN EN 659:2008 (DIN EN 659+A1+AC:2009). Der Handschuh ist wärme- und kälteisolierend. Hitzebeständig bis 250 °C Kontakthitze. Er bietet einen hohen Tragekomfort bei besonders guter Griffbarkeit und gutem Schutz gegen mechanische Risiken. Äußerst strapazierfähige Membran.



**Größen:**

6 - 13

**Farbe:**

2400 navyblau, 3200 rot, 6001 beige

**Materialien:**

**Innenhand, Fingergelenk- & Knöchelverstärkung,**

**Fingerspitzen:**

100 % Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfesten Silikon-Carbon-Beschichtung

**Handrücken, Stulpe:**

Köpergewebe aus 100 % Aramid (Nomex®) mit Nahtschutz und FC-Ausrüstung (wasserabweisend)

**Handrücken Zusatz:**

zusätzliches Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®)

**Innenhand:**

innenliegende Zusatzschicht aus 100% Aramid (60% Nomex®/ 40% Kevlar®), Gestrick mit Silikonbeschichtung

**Innenfutter:**

Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

**Innenfutter Stulpe:**

100 % Baumwolle, flammfest

**Insert:**

Porelle-Membran PTFE, wasserdicht, winddicht und optimal atmungsaktiv, anatomisch

**Applikationen:**

reflektierendes Label „PATRIOT® Fireproof PRO by askö®“ und Reflexband gelb/silber/gelb auf Stulpe, D-Ringe und Karabinerhaken

**Gebrauchsinformationen:**

**Waschen:**

Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen.



**Empfehlung:**

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

**Einschränkung:**

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

**Gebrauchsdauer:**

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben können zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

**Lagerung / Entsorgung:**

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

**Piktogramme und Leistungsstufen DIN EN 659:2008 (DIN EN 659+A1+AC:2009) CAT III**

Parameter	Anforderung	Stufe
A = Abrieb (DIN EN 388)	min. 3	4
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test) (DIN EN 388:2016, Abs. 6.2.6.)	min. 2	5
E = Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997		F
C = Weiterreißfestigkeit (DIN EN 388)	min. 3	4
D = Durchstichfestigkeit (DIN EN 388)	min. 3	3
A = Brennverhalten (DIN EN 407)	min. 4	4
Tastgefühl (DIN EN 21420)	min. 1	5
Konvektive Wärme (DIN EN 367)	HTI <sub>24</sub> ≥13	-
Strahlungswärme (DIN EN ISO 6942)	RHTI <sub>24</sub> ≥20	-
Kontaktwärme (DIN EN 702)	t <sub>h</sub> ≥10s	-
Nahtfestigkeit (DIN EN ISO 13935-2)	min. 350 N	-



PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Leistungsstufen nach DIN EN ISO 13997:

	Leistungsstufen					
	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit (N)	2	5	10	15	22	30

**Prüfstelle:** 0624 - Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza S.Anna, 2 - I - 21052 Busto Arsizio (VA)

**Kontakt:** askö GmbH - Innovative Schutzausrüstung Adolph-Kolping-Str. 6, D - 72393 Burladingen Tel: 07475 / 95000-0 Fax: 07475 / 95000-29 E-Mail: info@askoe-online.de Website: www.askoe-online.de

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe; 4, 5 bzw. F = hohe Leistungsstufe; x = nicht geprüft

Leistungsdaten nach DIN EN 388 – mechanische Risiken

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Weiterreißkraft (N)	10	25	50	75	-
D = Durchstichkraft (N)	20	60	100	150	-

Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.askoe-online.de](http://www.askoe-online.de)